

КЛАСИЧЕСКИ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ • Висококачествени стъклофибърни шингли




>>> Superglass® (02) Искрица черен



# КЛАСИЧЕСКИ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ • Висококачествени стъклофибърни шингли

## Вашите предимства:

- Висококачествени стъклофибърни шингли
- Най-широко използвани и проверени с времето шингли
- Оптимална цена
- Висока устойчивост на цвета



<b>Дължина (EN 544)</b>	1000 мм (± 3)	1000 мм (± 3)
<b>Ширина (EN 544)</b>	336 мм (± 3)	336 мм (± 3)
<b>Тегло (наклон &gt; 25°)</b>	± 9,6 кг/м <sup>2</sup>	± 9,2 кг/м <sup>2</sup>
<b>Максимално покритие/пакет</b>	3 м <sup>2</sup>	3 м <sup>2</sup>
<b>Шингли/пакет</b>	21	21
<b>Пакети/пале</b>	51	51

<b>Загуба на гранули (EN 12039)</b>	макс. 1,2 гр	макс. 1,2 гр
<b>Сила на опън надлъжно* (EN 12311-1)</b>	900 N/50 мм	900 N/50 мм
<b>Сила на опън напречно* (EN 12311-1)</b>	600 N/50 мм	600 N/50 мм
<b>Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1)</b>	3,50 %	3,50 %
<b>Удължение преди скъсване напречно* (EN 12311-1)</b>	3,50 %	3,50 %
<b>Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12311-1)</b>	140 N	140 N

<b>Пожароустойчивост</b>	DIN 4102/7	DIN 4102/7
<b>Поведение при повърхностен огън</b>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>	B <sub>roof</sub> T <sub>1</sub>
<b>Реакция на огън</b>	Class E	Class E

\* Регистрирани средни стойности



Арморат ООД • София 1528 • жк Дружба 1 • ул. Искърско Шоце №1  
 Т 02/ 978 96 97 • Ф 02/ 979 49 55 • Е info@armormat.com  
 www.armormat.com • [www.iko.be](http://www.iko.be)

**IKO**  
 The Shingles Expert