

ТРАДИЦИОННИ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ • Първокласни стъклофибърни шингли




>>> *Diamant® (31) Тъмно сив*



ТРАДИЦИОННИ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ • Първокласни стъклофибърни шингли

Вашите предимства:

- Първокласни стъклофибърни шингли
- По-дебела стъклофибърна основа
- Повишено битумно съдържание
- Произвежда се в голяма гама от цветове и форми
- Превъзхожда значително и най-строгите световни стандарти



Дължина (EN 544)	1000 мм (± 3)	1000 мм (± 3)	1000 мм (± 3)
Ширина (EN 544)	336 мм (± 3)	336 мм (± 3)	284 мм (± 3)
Тегло (наклон > 25°)	± 10,9 кг/м ²	± 10,5 кг/м ²	± 10,5 кг/м ²
Максимално покритие/пакет	3 м ²	3 м ²	3 м ²
Шингли/пакет	21	21	27
Пакети/пале	48	48	42

Загуба на гранули (EN 12039)	макс. 1,2 гр	макс. 1,2 гр	макс. 1,2 гр
Сила на опън надлъжно* (EN 12311-1)	1000 N/50 мм	1000 N/50 мм	1000 N/50 мм
Сила на опън напречно* (EN 12311-1)	700 N/50 мм	700 N/50 мм	700 N/50 мм
Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1)	3,00 %	3,00 %	3,50 %
Удължение преди скъсване напречно* (EN 12311-1)	3,00 %	3,00 %	3,50 %
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12311-1)	160 N	160 N	160 N

Пожароустойчивост	DIN 4102/7	DIN 4102/7	DIN 4102/7
	PN-B-02872/1996	PN-B-02872/1996	PN-B-02872/1996
	CE	CE	CE
Поведение при повърхностен огън	B _{roof} T ₁	B _{roof} T ₁	B _{roof} T ₁
Реакция на огън	Class E	Class E	Class E

* Регистрирани средни стойности



Арморат ООД • София 1528 • жк Дружба 1 • ул. Искърско Шоце №1
 Т 02/ 978 96 97 • Ф 02/ 979 49 55 • Е info@armormat.com
 www.armormat.com • www.iko.be

