

ВИСОКО МОДИФИЦИРАНИ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ • Силно полимеризирани шингли



>>> Monarch® (07) Кафјав преливац

Park Molentheids, Belgium




ВИСОКО МОДИФИЦИРАНИ БИТУМНИ КЕРЕМИДИ • Силно полимеризирани шингли

Вашите предимства:

- Силно полимеризирани шингли
- По-плътни и по-гъвкави при ниски температури
- Устойчиви на екстремни метеорологични условия
- Максимална устойчивост, подплатена с пълна платинена гаранция



Monarch®



Monarch®-Diamant

Дължина (EN 544)	1000 мм (± 3)	1000 мм (± 3)
Ширина (EN 544)	336 мм (± 3)	284 мм (± 3)
Тегло (наклон > 25°)	± 12,4 кг/м ²	± 12 кг/м ²
Максимално покритие/пакет	2,58 м ²	2,46 м ²
Шингли/пакет	18	22
Пакети/пале	48	42

Загуба на гранули (EN 12039)	макс. 1,2 гр	макс. 1,2 гр
Сила на опън надлъжно* (EN 12311-1)	1000 N/50 мм	1000 N/50 мм
Сила на опън напречно* (EN 12311-1)	600 N/50 мм	600 N/50 мм
Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Удължение преди скъсване напречно* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12310-1)	165 N	165 N
Flexibility at low temp. (EN 1110)	≤ -5 °C	≤ -5 °C
Heat resistance (EN 1110)	140 °C	140 °C

Пожароустойчивост	DIN 4102/7	DIN 4102/7
Поведение при повърхностен огън	B _{roof} T ₁	B _{roof} T ₁
Реакция на огън	Class E	Class E

* Регистрирани средни стойности



Арморат ООД • София 1528 • жк Дружба 1 • ул. Искърско Шоце №1
 Т 02/ 978 96 97 • Ф 02/ 979 49 55 • E info@armormat.com
 www.armormat.com • www.iko.be

 **IKO**
 The Shingles Expert